

# FICHA TÉCNICA

## COLOR ENDURECEDOR

Familia de Productos: CECA PROFESIONAL



*El Color Endurecedor Reycox proporciona un acabado con colores suaves o vibrantes y una alta resistencia a la abrasión a sus pisos de concreto estampado.*

### DESCRIPCIÓN

PIGMENTO EN POLVO LISTO PARA SU APLICACIÓN SOBRE CONCRETO NUEVO. DESARROLLADO CON MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD. POR SU INNOVADORA FORMULACIÓN EL COLOR ENDURECEDOR REYCOX OFRECE UN ACABADO DE COLOR HOMOGÉNEO, DUREZA SUPERFICIAL Y ALTA RESISTENCIA.

### USOS

IDEAL PARA EL ESTAMPADO DE CONCRETO SUJETO A TRÁFICO PEATONAL O VEHÍCULAR, EN INTERIORES O EXTERIORES Y QUE REQUIERE DE UN ACABADO ESTÉTICO DE EXCELENTE CALIDAD. TRABAJA EN CONJUNTO CON LOS DESMOLDANTES Y SELLADORES REYCOX PARA LOGRAR CONTRASTES EN LOS DISEÑOS.

### PRESENTACIÓN

SACO PLÁSTICO DE 27 KG

### RENDIMIENTO PROMEDIO

HASTA 12 MT2 POR SACO

### GAMA DE COLOR

COLOR ENDURECEDOR REYCOX ESTÁ DISPONIBLE EN MÁS DE 40 COLORES, 28 DE LOS MÁS SOLICITADOS EN LA INDUSTRIA ESTÁN INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE LÍNEA. RESPONDIENDO A NUESTRA CULTURA DE EMPATÍA CON LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, REALIZAMOS DESARROLLOS ESPECIALES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS.

### CARACTERÍSTICAS

- ALTA RESISTENCIA A LA CAL Y A LA INTEMPERIE (RAYOS UV).
- RESISTENTE A LA ALCALINIDAD.
- ATÓXICO CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO.
- QUÍMICAMENTE INERTE.
- REDUCE LA EFLORESCENCIA HASTA EN UN 95%.

### VENTAJAS

- PROVEE UN MEJOR RENDIMIENTO POR SU GRAN PODER DE DISPERSIÓN Y ALTO PODER TINTÓREO LO CUAL SE REFLEJA EN COSTOS.
- ALTAMENTE RENTABLE Y DE FÁCIL USO.
- MISMO NIVEL DE RENDIMIENTO EN COLORES OSCUROS QUE CLAROS.
- NO SE DECOLORA NI SE DESVANECE."

### APLICACIÓN

- COLOR ENDURECEDOR REYCOX ES ÚNICAMENTE PARA SUPERFICIES DE CONCRETO NUEVO RECIÉN COLADO AÚN EN ESTADO PLÁSTICO.
- PROTEJA LAS ÁREAS COLINDANTES DONDE NO SE DESEE APLICAR COLOR.
- ESPOLVOREE CON LA MANO SOBRE EL CONCRETO. LA PRIMERA CAPA PUEDE REQUERIR 18 KG POR CADA 9.5 M2.
- ESPOLVOREE UNA SEGUNDA CAPA EN LAS ÁREAS QUE NO SE CUBRIERON PERFECTAMENTE. CUBRA TODA LA SUPERFICIE HASTA OBTENER UNA COLORACIÓN UNIFORME.
- INTEGRE SIN APRISIONAR DEMASIADO CON LA HERRAMIENTA METÁLICA (LLANA O PLANA). UN SOBRE APLANADO PUEDE RESULTAR EN COLORACIÓN NO UNIFORME DEL CONCRETO. NO AGREGUE AGUA AL CONCRETO. LA HUMEDAD REQUERIDA DEBE VENIR DE SU PREPARACIÓN ORIGINAL.

### CURADO

- PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CURADO Y ESTAMPADO DEL CONCRETO, UTILICE EL POLVO DESMOLDANTE REYCOX Y NUESTRA GAMA DE MOLDES DE ESTAMPADO.
- PERMITA EL CURADO Y SECADO NATURAL DEL CONCRETO. NO USE PLÁSTICO, TELAS, ARENA O HUMEDAD SOBRE LA SUPERFICIE.
- DESPUES DE 4 DÍAS, LAVE EL DESMOLDANTE Y SEQUE PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE.

## **SELLADO**

- LAVE EL DESMOLDANTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.
- SEQUE LA SUPERFICIE HASTA QUE HAYA ELIMINADO LA HUMEDAD POR COMPLETO.
- APLIQUE EL SELLADOR REYCOX UTILIZANDO UN CEPILLO DE IXTLE O UN DISPERSOR. EVITE TRÁFICO PEATONAL POR 24 HRS O VEHICULAR POR 5 DÍAS.

## **RECOMENDACIONES**

- COLOR ENDURECEDOR REYCOX ESTA DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USARSE SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO RECIÉN COLADO EN ESTADO PLÁSTICO.
- EVITE USAR ACELERANTES CON CALCIO CLORHÍDRICO EN EL CONCRETO.
- NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE PRODUCTO PARA PISOS DE TRÁFICO DE MAQUINARIA PESADA O INDUSTRIAL.
- NO SE RECOMIENDA SU USO EN ZONAS EXPUESTAS A SOLUCIONES ÁCIDAS.
- ESTE PRODUCTO DEBE SER APLICADO POR PROFESIONALES CERTIFICADOS POR REYCOX.

La información precedente, así como nuestro asesoramiento técnico (de palabra o escrito), constituyen nuestro leal saber y entender pero se consideran meras recomendaciones no vinculantes, también en lo que respecta a derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no los exhime a ustedes de verificar los datos proporcionados (especialmente el contenido las fichas técnicas y fichas de seguridad de nuestros productos) ni de comprobar si nuestros productos son adecuados para sus procesos, procedimientos y los fines de utilización previstos. La aplicación, empleo y transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento se realizan fuera de todas nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de su responsabilidad. La venta de nuestros productos se realiza según las condiciones generales de venta y suministro vigentes.

---

*Tú creas las obras, nosotros les damos vida*

Amapola 656 Col. San Carlos. Guadalajara, Jalisco, Mx.  
Tel - +52(33) 1057-1771 Fax. +52(33)1057-1772  
[ventas@reycox.com](mailto:ventas@reycox.com)